

Technický list

2728 siapan



Klasifikace	
Běžná série	
Druh produktu:	flexibilní brusivo
Hlavní oblast využití:	panely

Popis produktu		
Druh zrna:	karbid křemíku	
Rozsah zrnitostí:	40; 50; 60; 80; 100; 120; 150; 180	FEPA P / ISO 6344
Podklad:	z-plátno, polyester	
Posyp:	elektrostatický otevřený	P040 – P100
	uzavřený	P120 – P180
Pojivo:	pryskyřice přes pryskyřici	
Speciální vrstva:		
Příslušenství:	TopTec	

Vlastnosti		Technologie
Úběr:	9 - velký	- TopTec
Životnost:	9 – velmi dlouhá	
Výsledná kvalita povrchu:	7 - dobrá	
Ohebnost:	2 – velmi malá	
Kontaktní přítlak:	8 - vysoký	

Výhody	
Lakovací materiály a kompozity:	
Dřevo:	
Kov:	
Panel:	<ul style="list-style-type: none">- vhodné pro kompletní proces broušení od hrubého po jemné broušení- vhodné pro všechny průmyslové širokopásové brusky- vysoká odolnost proti roztržení- vysoká odolnost proti změnám teploty- odolnost proti bočnímu tlaku při oscilaci pásu- vhodné pro častou výměnu pásů- snadná manipulace- voděodolné a omyvatelné



Aplikace	
Lakovací materiály a kompozity:	
Dřevo:	
Kov:	
Panel:	<ul style="list-style-type: none">- kalibrace- mezilakové broušení- jemné broušení- broušení dřevotřísky, MDF desek a HDF desek- broušení panelů z dřevotřísky a masivu




Technický list

2728 siapan



Materiály	Nadřazená skupina	Podskupina
Lakovací materiály a kompozity:		
Dřevo:		
Kov:		
Panel:	Minerální materiály Materiály na bázi dřeva Materiály na bázi dřeva Materiály na bázi dřeva Materiály na bázi dřeva Materiály na bázi dřeva	<input type="radio"/> Minerální materiály <input checked="" type="radio"/> Dřevotříska <input checked="" type="radio"/> MDF desky <input checked="" type="radio"/> HDF desky <input checked="" type="radio"/> Materiály na bázi dřeva <input type="radio"/> Minerální dřevotříska

Provedení	Hlavní členění	Podskupina
	Role	- jumbolina
	Pásky	- široké pásky (šířka: od 400 mm)

Použití	Nadřazená skupina	Podskupina
	Stacionární pásové brusky	<input checked="" type="radio"/> Kontaktní širokopásová bruska
	Stacionární pásové brusky	<input checked="" type="radio"/> Kombinovaná širokopásová bruska
	Stacionární pásové brusky	<input checked="" type="radio"/> Širokopásová bruska
Broušení:		

Detaily	
Nevhodné pro:	<ul style="list-style-type: none">- hrubé zrnitosti jsou vhodné na masiv- kalibrace a mezilakové broušení dřeva s vysokým obsahem olejů a pryskyřice
Brusné doporučení:	<ul style="list-style-type: none">- na překližku používejte pouze brusný pás se spojem typu 3
Bezpečnostní doporučení:	<ul style="list-style-type: none">- věnujte pozornost bezpečnostnímu listu brusiva (dostupný ze sia Abrasives)- dodržujte základní bezpečnostní doporučení FEPA- používejte ochranu očí a obličeje- používejte účinnou ochranu před prachem nebo noste protiprachovou masku

Komunikace	
Shrnutí:	Silný brusný pás s všestranným použitím.
	Brusivo 2728 siapan je všestranně použitelné a je zárukou vysoce kvalitního výsledného povrchu. Má stabilní polyesterový podklad a zajišťuje stejnoměrný brusný výkon od hrubého po jemné broušení i za obtížných podmínek. Další výhodou je dlouhá životnost brusiva.
Průmyslové zaměření:	<ul style="list-style-type: none">- panely- parkety

Technický list

2728 siapan



- Hlavní využití
- Vedlejší využití